

Polyurethan-Bindemittel, speziell formuliert für, Steinteppich Anwendung boden



Beschreibung

IntoDEC® MP-2K Polyurethan-Bindemittel, Speziell formuliert für die Anwendung auf Steinteppich böden 100 % Feststoffe, geruchlos, niedrigviskos und hydrophob mit hervorragender Haftung für Steinteppiche im Innenbereich. Es härtet schnell aus und ist ungiftig (null V.O.C.).

IntoDEC® MP-2K Nach dem Aushärten Beständig gegen Wasserkontakt und Chemikalien.

Die Anwendung erfordert das Mischen von 6 % des Bindemittelgewichts des Produkts mit farbigem Quarz- und Marmorgrenulat. Wenn die Infrastruktur eine Abdichtung in Steinteppichanwendungen erfordert, sollte PoreFILLER® P-1K unter der Steinteppichschicht aufgetragen werden.

Wichtig Merkmale

- IntoDEC® MP-2K ist ideal für den Einsatz bei kaltem wetter
- Speziell für die Wintersaison formuliert
- Durch ständigen Wasserkontakt und Regenwasser, kein Kalk, oder kein Chlor Wasserflecken entstehen
- Wasserkontaktwiderstand
- Hydrophob

Verpackungsarten

A -Komp. 8kg

B -Komp. 12kg

Paletten Beschreibung

A -Komp.	8kg	60stck X 8kg	Total 480kg
B -Komp.	12kg	60stck X 12kg	Total 720kg

Merkmale und Vorteile

- Lösungsmittelfrei: Geeignet für die Anwendung in geschlossene Räume
- UV-Beständigkeit
- Höchst Hydrophob
- Hervorragende mechanische Eigenschaften
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Hervorragende Hydrolyse- und Oxidationsbeständigkeit
- Absolut nicht schäumen
- Komfortable Anwendung

Anwendungsbereiche

- IntoDEC® MP-2K Bindemittel aggregat system für dekorative Bodenbeläge im Innenbereich
- Automobile Showroom
- Geschlossene Autogarage
- Ausstellungsräume
- Wohnbereiche
- Einkaufszentren
- Supermärkte
- Büros
- Schulen und Hochschulen

Technische Daten

Topfzeit : ± 25 minuten (20 °C)	Mischverhältnis
Berühren Trocknen zeit : ± 4 stunden (25 °C)	1/1,5 Verhältnis
Trockenzeit : 24 stunden (25 °C)	(1000gr A + 1500gr B)
Begebar nach : 24 stunden	
Service Temperatur : (-40 °C) - (+80 °C)	

Verbrauch

- Verbrauch 4-6 Gew.-% des trockenen Granulats.
- Das genaue Verhältnis hängt vom Staubgehalt des Granulats.

Bewerbungsverfahren

Reinigen sie die oberfläche wenn möglich mit einem hochdruckreiniger. Öl-, fett- und wachsverunreinigungen entfernen. Die auftragsfläche muss trocken sein.

Grundierung: Ist erforderlich, wenn die Anwendung auf nicht porösen Untergründen erfolgt, wie z. B. Keramik-/Glasfliesen. In diesem Fall wird Primer® D-1K verwendet.

Während der vertikalen Steinteppich Anwendung;

- Für eine komfortable Anwendung besprühen Sie Ihre Kelle mit einer Mischung aus 20 % Glasreinigung Wasser und 80 % Leitungswasser.
- Reinigen Sie Ihre Kelle während der Auftragung Phase häufig mit Zellulose/Verdünnung (Thinner).

Technische Spezifikationen

EIGENTUM	EINHEITEN, METHODE	KOMPONENTE A (Isocyanate)	KOMPONENTE B (Polyole & Amine)
Viskosität (Brookfield)	cP, bei 25 °C	200-300	1,500-3,000
Bestimmtes Gewicht	gr/cm3	1.20-1.25	0.95-1.05
Farbe	-	dunkelbraun	Transparentes Gelb
Mischungsverhältnis nach Gewicht	A : B, nach Gewicht	1 : 1.5	